

Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB 04 im Saarland

Stand: November 2010

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck					Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse							Bemerkung / Verwendungsbereich
					FSS	STS	KTS	DOB	Pflaster			max. Feinanteile Kategorie	Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)	Schotterschlagwert SD ₁₀ und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]	Bruchfähigkeit Kategorie	Frostwiderstand Kategorie			
1	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/5					X	1	Nr. 10-1154-5 vom 26.07.2010	UF ₅	SZ ₁₈	LA ₂₀	/	/	/	/	Bettungsmaterial
2	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/2					X	1	Nr. 10-1154-5 vom 26.07.2010	UF ₉	SZ ₁₈	LA ₂₀	/	/	/	/	Fugenmaterial
3	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/32	X	X				1	Nr. 10-1154-2 vom 11.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
4	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/32	X					1	Nr. 10-1154-2 vom 11.06.2010	UF ₃	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
5	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/45	X	X				1	Nr. 10-1154-2 vom 11.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
6	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/56	X	X				1	Nr. 10-1154-2 vom 11.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
7	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Michelbach	Andesit	0/56	X					1	Nr. 10-1154-2 vom 11.06.2010	UF ₃	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
8	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/32	X	X				1	Nr. 10-1144-3 vom 10.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
9	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/45	X	X				1	Nr. 10-1144-3 vom 10.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
10	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirm/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/56	X	X				1	Nr. 10-1144-3 vom 10.06.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
11	Gebrüder Anweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/32	X	X				1	Nr. 3237/09 vom 29.03.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	

Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB 04 im Saarland

Stand: November 2010

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck					Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse						Bemerkung / Verwendungsbereich	
					FSS	STS	KTS	DoB	Pflaster			max. Feinanteile Kategorie	Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)	Schotterschlagwert SD ₁₀ und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]	Bruchfähigkeit Kategorie	Frostwiderstand Kategorie			
12	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/56	X	X				1	Nr. 3237/09 vom 29.03.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
13	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/5					X	1	Nr. 4055/10 vom 02.11.2010	UF ₅	SZ ₁₈	LA ₂₀	/	/	/	/	Bettungsmaterial
14	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Saanhölbach	Quarzit	0/32	X	X				1	Nr. 3239/09 vom 29.03.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
15	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Saanhölbach	Quarzit	0/56	X	X				1	Nr 3239/09 vom 29.03.2010	UF ₅	/	LA ₂₅	≤22	≤15	/	F ₄	
16	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG Mittelstraße 2a 66763 Dillingen	Piesbach	Quarzit	0/5					X	1	Nr 5395/10 vom 02.11.2010	UF ₅	/	LA ₂₀	/	/	/	/	Bettungsmaterial
17	SVI Gesellschaft zur Schlackenverwertung Illingen mbH 66557 Illingen	Velsen	HMVA	0/32						2	F 10/08/373 vom 23.08.2010	UF ₅	/	/	/	/	/	/	- TS RuG - nach RuA - StB
18	ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH 66749 Dillingen	Dillingen / Saar	HOS	0/32	X	X				3	Nr . 2010/458 vom 27.08.2010	UF ₅	SZ ₃₅	/	/	/	/	/	- nach RuA - StB
19	Reinhold Hippert GmbH Postfach 2004 66706 Perl	Steinbruch Schloss Thorn	Dolomitstein	0/56	X	X				4	MPS-07/2935/0610 vom 28.06.2010	UF ₅	SZ ₂₆	LA ₃₀	≤30	/	C _{100/0}	F ₂	
20	Schmeer Sand und Kies GmbH Auf dem Dickenberg 66346 Püttlingen	Aufbereitungs- anlage Püttlingen	RC - Baustoffgemisch	0/45	X					4	MPS-04/3002/0910 vom 02.09.2010	UF ₅	SZ ₂₂	/	≤33	/	C _{90/3}	/	- FSS Bauklasse III - VI - nach RuA - StB
21	Hans Schwartz GmbH & Co. KG, Kirschheck 16 66115 Saarbrücken	Werk 1 Saarbrücken, Kirschheck	RC - Baustoffgemisch	0/45	X					4	MPS-04/2981/0810 vom 10.08.2010	UF ₅	SZ ₂₂	/	≤33	/	C _{90/3}	F ₄	- FSS Bauklasse III - VI
22	Hans Schwartz GmbH & Co. KG, Kirschheck 16 66115 Saarbrücken	Werk 2 Saarbrücken, Am Drahtzugweiler	RC - Baustoffgemisch	0/45	X					4	MPS-04/2982&0810 vom 10.08.2010	UF ₅	SZ ₂₂	/	≤33	/	C _{90/3}	F ₄	- nach RuA - StB